



中华人民共和国国家标准

GB/T 38462—2020

纺织品 隔离衣用非织造布

Textiles—Nonwoven fabrics for isolation gowns

2020-03-06 发布

2020-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

订单号: 0100200704063832 防伪编号: 2020-0704-1014-3822-6586 购买单位: 北京中培质联

北京中培质联 专用

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位:中纺标检验认证股份有限公司、佛山金万达科技股份有限公司、佛山市南海必得福无纺布有限公司、贝里国际集团南海南新无纺布有限公司、威海威高医用材料有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、晋江中纺标检测有限公司、深圳市宸果材料科技有限公司、中国产业用纺织品行业协会、海宁市宏源无纺布业有限公司。

本标准主要起草人:姜慧霞、刘飞飞、徐路、林裕卫、邓伟雄、崔彦昭、于许杰、李春、周世香、罗俊、金永吉、崔松华、蔡剑波、赵瑾瑜、王关兴。

北京中培质联 专用

订单号: 0100200704063832 防伪编号: 2020-0704-1014-3822-6586 购买单位: 北京中培质联

北京中培质联 专用

纺织品 隔离衣用非织造布

1 范围

本标准规定了隔离衣用非织造布的产品分级、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和储运。
本标准适用于医护及探视人员穿用的一次性隔离衣用非织造布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强度和胀破扩张度的测定 液压法

GB/T 12703.4 纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率

GB/T 12704.1—2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法

GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 19082—2009 医用一次性防护服技术要求

GB/T 24218.1 纺织品 非织造布试验方法 第1部分:单位面积质量的测定

GB/T 24218.3 纺织品 非织造布试验方法 第3部分:断裂强度和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 24218.16 纺织品 非织造布试验方法 第16部分:抗渗水性测定(静水压法)

GB/T 24218.17 纺织品 非织造布试验方法 第17部分:抗渗水性的测定(喷淋冲击法)

YY/T 0689—2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试 Phi-X174 噬菌体试验方法

3 产品的分级

隔离衣用非织造布按其内在质量要求分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级,其防护性能逐级提高。

注:Ⅰ级——一般用于探视、清洁等用途的隔离衣。

Ⅱ级——一般用于常规性护理、检查的隔离衣。

Ⅲ级——一般用于患者有一定出血量、液体分泌物的场合穿用的隔离衣。

Ⅳ级——一般用于长时间或者大量面对病人血液、体液或清洁医疗垃圾穿戴的加强类隔离衣。

4 技术要求

4.1 内在质量

隔离衣用非织造布内在质量应符合表1的规定。

表 1 内在质量要求

考核项目	性能指标			
	I 级	Ⅱ 级	Ⅲ 级	Ⅳ 级
单位面积质量偏差率 %	±6			
喷淋冲击渗水量 g	≤4.5	≤1.0	≤1.0	不要求
静水压 kPa	不要求	≥1.8 (18 cmH ₂ O)	≥4.4 (45 cmH ₂ O)	≥9.8 (100 cmH ₂ O)
阻微生物穿透	不要求	不要求	不要求	合格 ^a
抗合成血液穿透性 级	不要求	不要求	不要求	≥4
胀破强度 kPa	≥40			
断裂强力 N	≥20	≥20	≥30	≥45
透湿率 g/(m ² ·24 h)	≥3 600			
抗静电性 (表面电阻率) Ω	不要求	≤1×10 ¹²		
^a 阻微生物穿透结果是否合格依据 YY/T 0689—2008 进行判定。				

4.2 微生物

隔离衣用非织造布微生物指标应符合表 2 的规定。

表 2 微生物指标要求

项 目	要 求
细菌菌落总数 CFU/g	≤150
真菌菌落总数 CFU/g	≤80
大肠菌群	不得检出
致病性化脓菌	不得检出
注：致病性化脓菌指绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌。	

4.3 外观质量

4.3.1 布面均匀、平整,无微孔和晶点,无明显折痕、破边破洞、油污斑渍,卷装整齐。

4.3.2 幅宽偏差应符合表 3 的规定。

订单号: 0100200704063832 防伪编号: 2020-0704-1014-3822-6586 购买单位: 北京中培质联

表 3 幅宽偏差

幅宽 mm	幅宽偏差 mm
≤800	±3
>800	-3~+5

4.3.3 染色布或印花布的布面色差、同批色差和同匹色差,均不应低于 3-4 级。

4.3.4 对于其他疵点,买卖双方可根据产品的用途,就疵点的范围和许可限度达成协议。

5 试验方法

5.1 单位面积质量的测定按照 GB/T 24218.1 规定执行。单位面积质量偏差率按公式(1)计算,计算结果保留一位小数。

$$G = \frac{m_1 - m_0}{m_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

G ——单位面积质量偏差率;

m_1 ——单位面积质量实测值,单位为克每平方米(g/m^2);

m_0 ——单位面积质量标称值,单位为克每平方米(g/m^2)。

5.2 喷淋冲击渗水量的测定按照 GB/T 24218.17 执行,以最小值作为测试结果。

5.3 静水压的测定按照 GB/T 24218.16 执行,水压上升速率为 $(1 \pm 0.05) \text{ kPa}[(10 \pm 0.5) \text{ cmH}_2\text{O}/\text{min}]$,以最小值作为测试结果。

注:测试过程中某一位置出现两滴以上水珠但不影响对其他部位水滴的判断时可继续加压,直到测试结束。

5.4 阻微生物穿透的测定按 YY/T 0689—2008 程序 A 或者程序 B 执行,以最小值作为测试结果。

5.5 抗合成血液穿透性的测定按 GB 19082—2009 附录 A 进行,以最小值作为测试结果。

5.6 胀破强度的测定按 GB/T 7742.1 执行,试验面积为 7.3 cm^2 。

5.7 断裂强力的测定按照 GB/T 24218.3 规定执行。

5.8 透湿率的测定按照 GB/T 12704.1—2009 中 a) 条件执行。

5.9 抗静电性(表面电阻率)的测定按照 GB/T 12703.4 执行。

5.10 微生物的测定按照 GB 15979—2002 附录 B 规定执行。

5.11 幅宽的测定按 GB/T 4666 的规定。

5.12 色差按 GB/T 250 评定。

5.13 外观疵点检验以产品正面为主。检验应在水平检验台上进行,采用正常白昼北光或日光灯照明,台面照度不低于 600 lx ,目光与台面距离 60 cm 左右。

6 检验规则

6.1 分批规定

按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为一个检验批。

订购号: 0100200704063832 防伪编号: 2020-0704-1014-3822-6586 购买单位: 北京中培质联

6.2 抽样

6.2.1 内在质量

从检验批中随机抽取一卷,距头端至少 5 m 剪取样品,其尺寸应满足所有内在质量指标的性能试验。

6.2.2 微生物

从检验批中随机抽取一卷,距头端至少 5 m 剪取样品,其尺寸应满足微生物指标的性能试验。

6.2.3 外观质量

从检验批中按表 4 规定随机抽取相应数量的卷数。

表 4 取样卷数

一批的卷数	抽取卷数
≤ 25	2
26~150	3
≥ 151	5

6.3 判定规则

6.3.1 内在质量

按 4.1 对样品进行内在质量评定,符合 4.1 要求,则判该批产品内在质量合格,否则判该批产品内在质量不合格。

6.3.2 微生物指标

按 4.2 对样品微生物指标进行评定,符合 4.2 要求,则判该批产品微生物指标合格,否则该批产品微生物指标不合格。

6.3.3 外观质量

按 4.3 对样品进行外观质量评定,符合 4.3 要求,则判该批外观质量合格,否则从该批产品中按 6.2.3 规定重新取样进行复验。如果复验样品均符合 4.3 要求,则判该批产品外观质量合格;如果复验结果仍有不合格卷时,则判该批产品外观质量不合格。

6.3.4 结果判定

按 6.3.1、6.3.2 和 6.3.3 判定均为合格,则判定该批产品合格,否则判定该批产品不合格。

7 包装、标志和储运

7.1 产品应至少用两层防护材料进行密封包装。

7.2 每个包装单元的明显部位应附有标志,包含下列内容:

- a) 生产企业名称和地址；
- b) 产品名称(隔离衣用非织造布)；
- c) 产品主要规格(例如,幅宽、卷长/净重、单位面积质量等)；
- d) 产品防护等级(如 I 级、II 级、III 级、IV 级)；
- e) 执行标准编号；
- f) 生产日期、生产批号；
- g) 产品有效日期；
- h) 检验合格证。

7.3 产品在储运中,应保证不破损、不沾污、不受潮、防雨淋,不得长期曝晒。

北京中培质联 专用

订单号: 0100200704063832 防伪编号: 2020-0704-1014-3822-6586 购买单位: 北京中培质联

北京中培质联 专用

北京中培质联 专用

 版权声明

中国标准在线服务网(www.spc.org.cn)是中国标准出版社委托北京标科网络技术有限公司负责运营销售正版标准资源的网络服务平台,本网站所有标准资源均已获得国内外相关版权方的合法授权。未经授权,严禁任何单位、组织及个人对标准文本进行复制、发行、销售、传播和翻译出版等违法行为。版权所有,违者必究!

中国标准在线服务网
<http://www.spc.org.cn>

标准号: GB/T 38462-2020
购买者: 北京中培质联
订单号: 0100200704063832
防伪号: 2020-0704-1014-3822-6586
时 间: 2020-07-04
定 价: 21元



GB/T 38462-2020

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
纺织品 隔离衣用非织造布

GB/T 38462—2020

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2020年2月第一版

*

书号: 155066 • 1-64240

版权专有 侵权必究