



中华人民共和国国家标准

GB/T 7314—2017
代替 GB/T 7314—2005

金属材料 室温压缩试验方法

Metallic materials—Compression test method at room temperature

2017-02-28 发布

2017-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

| | |
|----------------------|----|
| 前言 | I |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 原理 | 2 |
| 5 符号和说明 | 2 |
| 6 试样 | 3 |
| 7 试验设备 | 6 |
| 8 试验条件 | 9 |
| 9 性能测定 | 9 |
| 10 性能测定结果数值的修约 | 13 |
| 11 试验结果处理 | 13 |
| 12 试验报告 | 14 |

订单号: 0100201102070589 防伪编号: 2020-1102-0412-4492-8921 购买单位: 北京中培质联

北京中培质联 专用

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 7314—2005《金属材料室温压缩试验方法》，与 GB/T 7314—2005 相比主要技术内容变化如下：

- 修改了标准英文名称；
- 增加了 GB/T 8653 和 GB/T 10623 两个规范性引用文件(见第 2 章)；
- 修改了术语和定义(见第 3 章)；
- 修改了原理表述(见第 4 章)；
- 修改了试样的图例,统一采用新的粗糙度标注方法(见图 1、图 2、图 3、图 4)；
- 修改了试验条件(见第 8 章)；
- 修改了性能测定结果的数值修约间隔(见第 10 章)；
- 删除了性能测定结果的不确定度要求(见 2005 年版第 11 章)；
- 修改了试验结果处理(见第 11 章,2005 年版第 12 章)；
- 修改了试验报告部分内容(见第 12 章,2005 年版第 13 章)；
- 删除了附录 A(见 2005 年版附录 A)。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本标准起草单位:钢铁研究总院、国防科技大学、冶金工业标准信息研究院。

本标准起草人:周峰峦、高怡斐、郑文龙、董莉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 7314—1987、GB/T 7314—2005。

北京中培质联

订单号: 0100201102070589 防伪编号: 2020-1102-0412-4492-8921 购买单位: 北京中培质联

北京中培质联 专用

金属材料 室温压缩试验方法

1 范围

本标准规定了金属材料室温压缩试验方法的术语和定义、原理、符号和说明、试样、试验设备、试验条件、性能测定、性能测定结果数值的修约、试验结果处理和试验报告。

本标准适用于测定金属材料在室温下单向压缩的规定塑性压缩强度、规定总压缩强度、上压缩屈服强度、下压缩屈服强度、压缩弹性模量及抗压强度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10623 金属材料 力学性能试验术语

GB/T 12160 单轴试验用引伸计的标定

GB/T 16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与校准

3 术语和定义

GB/T 10623 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

屈曲 buckling

除通过压溃方式引起压缩失效外,以下几种方式也可能发生压缩失效:

- 由于非轴向加力而引起柱体试样在其长度上的弹性失稳;
- 柱体试样在其全长度上的非弹性失稳;
- 板材试样标距内小区域上的弹性或非弹性局部失稳;
- 试样横截面绕其纵轴转动而发生的扭曲或扭转失效。这几种失效类型统称为屈曲。

3.2

单向压缩 single compression

试样受轴向压缩时,弯曲的影响可以忽略不计,标距内应力均匀分布,且在试验过程中不发生屈曲。

3.3

试样原始标距 specimen original gauge length

L_0

用以测量试样变形的那一部分原始长度,此长度应不小于宽度或直径。

3.4

实际压缩力 real compression force

F

压缩过程中作用在试样轴线方向上的力;对夹持在约束装置中进行试验的板状试样,是标距中点处

扣除摩擦力后的力。

3.5

摩擦力 friction force

F_f

被约束装置夹持的试样,在加力时,两侧面与夹板之间产生的摩擦力。

3.6

规定塑性压缩强度 proof strength; plastic compression

R_{pc}

试样标距的塑性压缩变形达到规定的原始标距百分比时的压缩应力。表示此压缩强度的符号应以下脚标说明,例如 $R_{pc0.01}$, $R_{pc0.2}$ 分别表示规定塑性压缩应变为 0.01%、0.2% 时的压缩应力。

4 原理

通过对试样轴向施加递增的单向压缩力,测定相关压缩力学性能。

5 符号和说明

本标准使用的符号和相应的说明见表 1。

表 1 符号和说明

| 符号 | 单位 | 说明 |
|------------|-----------------|---------------------------|
| 试样 | | |
| a | mm | 试样原始厚度 |
| b | mm | 试样原始宽度 |
| d | mm | 试样原始直径 |
| L | mm | 试样长度 |
| L_0 | mm | 试样原始标距 |
| H | mm | 约束装置的高度 |
| h | mm | 板材试样无约束部分的长度 |
| S_0 | mm ² | 试样原始横截面积 |
| 变形 | | |
| ΔL | mm | 原始标距段受力后的变形 |
| e_{pc} | % | 规定塑性压缩应变 |
| e_{tc} | % | 规定总压缩应变 |
| n | — | 变形放大倍数 |
| 力 | | |
| F_0 | N | 试样上端所受的力 |
| F | N | 实际压缩力;无侧向约束的试验, $F = F_0$ |
| F_f | N | 摩擦力 |
| F_{pc} | N | 规定塑性压缩变形的实际压缩力 |

表 1 (续)

| 符号 | 单位 | 说明 |
|---------------------------------|-------------------|---|
| F_{eHc} | N | 屈服时的实际上屈服压缩力 |
| F_{eLc} | N | 屈服时的实际下屈服压缩力 |
| F_{mc} | N | 对于脆性材料,试样压至破坏过程中的最大实际压缩力;或对于塑性材料,指规定应变条件下的压缩力 |
| 规定强度-屈服强度-抗压强度-弹性模量 | | |
| R_{pc} | N/mm ² | 规定塑性压缩强度 |
| R_{tc} | N/mm ² | 规定总压缩强度 |
| R_{eHc} | N/mm ² | 上压缩屈服强度 |
| R_{eLc} | N/mm ² | 下压缩屈服强度 |
| R_{mc} | N/mm ² | 脆性材料的抗压强度;或者塑性材料的规定应变条件下的压缩应力 |
| E_c | N/mm ² | 压缩弹性模量 |
| 注: 1 N/mm ² = 1 MPa。 | | |

6 试样


6.1 试样形状与尺寸

6.1.1 试样形状与尺寸的设计应保证:在试验过程中标距内为均匀单向压缩,引伸计所测变形应与试样轴线上标距段的变形相等;端部不应在试验结束之前损坏。本标准推荐图 1、图 2、图 3、图 4 所示的试样,凡能满足上述要求的其他试样也可采用。其中:

——图 1、图 2 为侧向无约束试样。 $L = (2.5 \sim 3.5)d$ 和 $L = (2.5 \sim 3.5)b$ 的试样适用于测定 R_{pc} 、 R_{tc} 、 R_{eHc} 、 R_{eLc} 、 R_{mc} ; $L = (5 \sim 8)d$ 和 $L = (5 \sim 8)b$ 的试样适用于测定 $R_{pc0.01}$ 、 E_c ; $L = (1 \sim 2)d$ 和 $L = (1 \sim 2)b$ 的试样仅适用于测定 R_{mc} 。

——图 3、图 4 为板状试样,需夹持在约束装置内进行试验。

6.1.2 试样原始标距两端分别距试样端面的距离不应小于试样直径(或宽度)的二分之一。




说明:

L —— 试样长度 [$L = (2.5 \sim 3.5)d$ 或 $(5 \sim 8)d$ 或 $(1 \sim 2)d$], 单位为毫米(mm);

d —— 试样原始直径 [$d = (10 \sim 20) \pm 0.05$], 单位为毫米(mm)。

图 1 圆柱体试样




说明:

L —— 试样长度 [$L = (2.5 \sim 3.5)b$ 或 $(5 \sim 8)b$ 或 $(1 \sim 2)b$], 单位为毫米 (mm);

b —— 试样原始宽度 [$b = (10 \sim 20) \pm 0.05$], 单位为毫米 (mm)。

图 2 正方形柱体试样



说明:

L —— 试样长度 [$L = (H + h) \pm 0.1$], 单位为毫米 (mm);


b —— 试样原始宽度 ($b = 12.5 \pm 0.05$), 单位为毫米 (mm)。

图 3 矩形板试样

6.1.3 板状试样长度按式(1)计算:

$$L = H + h \quad \dots\dots\dots (1)$$

板材试样无约束部分长度应根据被测材料的相关力学性能和约束装置高度进行计算, 保证压头在压缩过程中不接触约束装置。



说明：

l_0 ——试样原始标距($l_0 = 50 \pm 0.05$),单位为毫米(mm)；

L ——薄板试样原始长度[$L = (H + h) \pm 0.05$],单位为毫米(mm)。

图 4 带凸耳板状试样

6.2 试样制备

6.2.1 样坯切取的数量、部位、取向应按相关产品标准或双方协议规定。

6.2.2 切取样坯和机加工试样时,应防止因冷加工或热影响而改变材料的性能。

6.2.3 板状试样厚度为原材料厚度时,应保留原表面,表面上不应有划痕等损伤;试样厚度为机加工厚度时,表面粗糙度应不劣于原表面的粗糙度。厚度(或直径)在标距内的允许偏差为 1% 或 0.05 mm,取其小值。

6.2.4 圆柱体试样按图 1 机加工,板状试样按表 2 机加工,棱边应无毛刺。

表 2 板状试样尺寸

单位为毫米

| 厚度 | 宽度 | 图号 |
|--------|------|-----|
| 0.1~<2 | 12.5 | 图 4 |
| 2~<10 | 12.5 | 图 3 |
| ≥10 | ≥10 | 图 2 |

注：厚度小于 0.3 mm 的试样,一般把头部弯成“U”形。

6.2.5 试样应平直。从板卷或带卷上切取的试样,允许带有不影响性能测定的轻微弯曲。

6.3 试样贮存

试验前,试样置应于干燥无腐蚀介质的室温下存放,并防止存放期间表面受到损伤和变形。

6.4 试样尺寸测量

6.4.1 板材及正四棱柱体试样厚度和宽度,应在试样原始标距中点处测量;圆柱体试样应在原始标距中点处两个相互垂直的方向上测量直径,取其算术平均值。

量具或测量装置按表 3 选用。根据测量的试样原始尺寸计算原始横截面积,至少保留 4 位有效数字。

表 3 量具或测量装置的分辨力

单位为毫米

| 试样横截面尺寸 | 分辨力 不大于 |
|----------|------------|
| 0.1~0.5 | 0.001 |
| >0.5~2.0 | 0.002 |
| >2.0~10 | 0.01 |
| >10 | 0.05 |

6.4.2 测量带凸耳板状试样时,原始标距为两侧面的每一侧面两凸耳沿试样轴线方向的内侧距离和外侧距离总和的四分之一。

测量时量具不应靠近凸耳根部。

7 试验设备

7.1 试验机

7.1.1 试验机准确度应为 1 级或优于 1 级,并应按照 GB/T 16825.1 进行检验。

7.1.2 试验机上、下压板的工作表面应平行,平行度不低于 $1:0.000\ 2\ \text{mm/mm}$ (安装试样区 $100\ \text{mm}$ 范围内)。试验过程中,压头与压板间不应有侧向的相对位移和转动。压板的硬度应不低于 55 HRC。

7.1.3 硬度较高的试样两端应垫以合适的硬质材料做成的垫板,试验后,板面不应有永久变形。垫板上下两端面的平行度应不低于 $1:0.000\ 2\ \text{mm/mm}$,表面粗糙度 R_a 应不大于 $0.8\ \mu\text{m}$ 。

7.2 力导向装置

不满足 7.1.2 中平行度要求的试验机,应加配力导向装置(见图 5)。





图 5 力导向装置示意图

7.3 调平垫块

试验机满足 7.1.2、7.1.3,但偏心压缩的影响仍较明显时,可配用调平垫块(见图 6)。

7.4 约束装置

板状试样压缩试验,应使用约束装置。约束装置应具备:试样在低于规定的力的作用下发生屈曲;不影响试样轴向自由收缩及沿宽度和厚度方向的自由胀大;试验过程摩擦力为一个定值。本标准推荐图 7 的约束装置。凡能满足上述要求的其他约束装置也可采用。




说明:

d ——调平块直径($\phi 80$);

a, b ——调平块上下层厚度($a = 12^{-0.05}, b = 12^{+0.05}$)。

图 6 调平垫块



说明：

- 1——夹板；
- 2——试样；
- 3——夹板；
- 4——板簧；
- 5——限位螺钉；
- 6——夹紧螺钉。

图 7 板材压缩约束装置示意图

7.5 防护罩

进行脆性材料试验时，用有机玻璃或铁纱做成防护罩，将试样罩在里面，防止试样碎片飞出伤人或损坏仪器。

7.6 引伸计

7.6.1 引伸计应符合 GB/T 12160 的要求。测定压缩弹性模量应使用不低于 0.5 级准确度的引伸计；测定规定塑性压缩强度、规定总压缩强度、上压缩屈服强度和下压缩屈服强度，应使用不低于 1 级准确度的引伸计。

7.6.2 测定压缩弹性模量和规定塑性压缩应变小于 0.05% 的规定塑性压缩强度时，应采用平均引伸计。

8 试验条件

8.1 对于有应变控制的试验机，设置应变速率为 0.005 min^{-1} 。对于用载荷控制或者用横梁位移控制试验机，允许设置一个相当于应变速率 0.005 min^{-1} 的速度。如果材料应变速率敏感，可以采用 0.003 min^{-1} 的速度。

8.2 对于没有应变控制的系统，保持一个恒定的横梁位移速率，以达到在试验过程中需要的平均应变速率要求。

在试验过程中恒定的横梁位移速率并不能保证试验过程中恒定的应变速率。无论采用哪种方法，都应采用恒定的速率，不准许突然的改变。

8.3 板材试样装进约束装置前，两侧面与夹板间应铺一层厚度不大于 0.05 mm 的聚四氟乙烯薄膜，或均匀涂一层润滑剂，例如小于 $70 \mu\text{m}$ 石墨粉调以适量的精密仪表油的润滑剂，以减小摩擦。

8.4 板状试样铺薄膜或涂润滑剂之前，应用无腐蚀的溶剂清洗。装夹后，应将两端面用细纱布擦干净。

8.5 安装试样时，试样纵轴中心线应与压头轴线重合。

8.6 除非另有规定，试验一般在室温 $10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ — $35 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内进行。对温度要求严格的试验，试验温度应为 $23 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

9 性能测定

9.1 板状试样夹紧力的选择

根据材料的规定塑性压缩强度 $R_{\text{pc}0.2}$ (或下压缩屈服强度) 及板材厚度来选择夹紧力。一般使摩擦力 F_f 不大于 $F_{\text{pc}0.2}$ 估计值的 2%；对极薄试样，允许摩擦力达到 $F_{\text{pc}0.2}$ 的 5%。在保证试验正常进行的条件下，夹紧力应尽可能小。

注：一般认为厚度小于 0.3 mm 的试样为极薄试样。

9.2 板状试样实际压缩力 (F) 的测定

9.2.1 试验时自动绘制力-变形 (或者力-应变曲线) 曲线，一般初始部分因受摩擦力影响而并非线性关系 (见图 7)。当力足够大时，摩擦力达到一个定值，此后摩擦力不再进一步影响力-变形曲线。设摩擦力 F_1 平均分布在试样表面上，则实际压缩力 F 用式 (2) 计算。

$$F = F_0 - \frac{1}{2}F_1 \quad \dots\dots\dots (2)$$

9.2.2 用图解法确定实际压缩力 (F)。在自动绘制的力-变形曲线图上，沿弹性直线段，反延直线交原横坐标轴于 O'' ，在原横坐标原点 O' 与 O'' 的连线中点上，作垂线交反延的直线于 O 点， O 点即为力-变形曲线的真实原点。过 O 点做平行原坐标的直线，即为修正后的坐标轴，实际压缩力可在新坐标系上直接判读 (见图 8)。

9.3 规定塑性压缩强度 (R_{pc}) 的测定

9.3.1 力-变形图解法测定。力轴的比例应使所有的 F_{pc} 点位于力轴的二分之一以上, 变形放大倍数选择应保证图 9 中的 OC 段长度不小于 5 mm。

在自动绘制的力-变形曲线图上, 自 O 点起, 截取一段相当于规定非比例变形的距离 $OC(e_{pc} \cdot L_0 \cdot n)$, 过 C 点做平行于弹性直线段的直线 CA 交曲线于 A 点, 其对应的力 F_{pc} 为所测规定塑性压缩力(见图 9)。规定塑性压缩强度按式(3)计算:

$$R_{pc} = \frac{F_{pc}}{S_0} \dots\dots\dots (3)$$




图 8 用图解法确定实际压缩力 F




图 9 图解法求 F_{pc}

9.3.2 如果力-变形曲线无明显的弹性直线段, 应采用逐步逼近法。先在曲线上直观估读一点 A_0 , 约为规定塑性压缩应变 0.2% 的力 F_{A_0} , 而后在微弯曲线上取 G_0, Q_0 两点, 其分别对应的力 $0.1F_{A_0}, 0.5F_{A_0}$, 作直线 G_0Q_0 , 按 9.3.1 法过 C 点作平行于 G_0Q_0 的直线 CA_1 交曲线于 A_1 点, 如 A_1 点与 A_0 点重合, 则

订购号: 0100201102070589 防伪编号: 2020-1102-0412-4492-8921 购买单位: 北京中培质联

F_{A0} 即为 $F_{p0.2}$ (见图 10)。 G_0Q_0 直线的斜率一般可以用于图解确定其他规定塑性压缩强度的基准。

如 A_1 点未与 A_0 点重合, 需要按照上述步骤进行进一步逼近。 此时, 取 A_1 点对应的力 F_{A1} 来分别确定 $0.1F_{A1}$ 、 $0.5F_{A1}$ 对应的点 G_1 、 Q_1 , 然后如前述过 C 点作平行线来确定交点 A_2 。 重复相同步骤直至最后一次得到的交点与前一次的重合。

9.4 规定总压缩强度 (R_{tc}) 的测定

用力-变形图解法测定。 力轴按 9.3.1 规定, 总压缩变形一般应超过变形轴的二分之一以上。 在自动绘制的力-变形曲线上, 自 O 点起在变形轴上取 OD 段 ($e_{tc} \cdot L_0 \cdot n$), 过 D 点作与力轴平行的 DM 直线交于曲线 M 点, 其对应的力 F_{tc} 为所规定总压缩力 (见图 11)。 规定总压缩强度按式 (4) 计算:

$$R_{tc} = \frac{F_{tc}}{S_0} \dots\dots\dots (4)$$




图 10 逐步逼近法求 F_{pc}




图 11 图解法求 F_{tc}

订购号: 0100201102070589 防伪编号: 2020-1102-0412-4492-8921 购买单位: 北京中培质联

9.5 上压缩屈服强度(R_{eHc})和下压缩屈服强度(R_{eLc})的测定

9.5.1 呈现明显屈服(不连续屈服)现象的金属材料,相关产品标准应规定测定上压缩屈服强度或下压缩屈服强度或两者。如未具体规定,仅测定下压缩屈服强度。

9.5.2 在自动绘制的力-应变曲线图上(见图 10),判读力首次下降前的最高实际压缩力(F_{eHc})和不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最低实际压缩力或屈服平台的恒定实际压缩力(F_{eLc})。上压缩屈服强度和下压缩屈服强度分别按式(5)和式(6)计算:

$$R_{eHc} = \frac{F_{eHc}}{S_0} \dots\dots\dots (5)$$

$$R_{eLc} = \frac{F_{eLc}}{S_0} \dots\dots\dots (6)$$

如经协商同意,屈服力可以在测力度盘上判读(见图 12)。




图 12 图解法求 F_{eHc} 和 F_{eLc}

9.6 抗压强度(R_{mc})的测定

试样压至破坏,从力-变形图上确定最大实际压缩力 F_{mc} (见图 13),或从测力度盘读取最大力值,抗压强度按式(7)计算:

订购号: 0100201102070589 防伪编号: 2020-1102-0412-4492-8921 购买单位: 北京中培质联

$$R_{mc} = \frac{F_{mc}}{S_0} \dots\dots\dots (7)$$




图 13 图解法求 F_{mc}

对于塑性材料,根据应力-应变曲线在规定应变下,测定其抗压强度,在报告中应指明所测应力处的应变。

9.7 弹性模量

用力-应变图解法测定弹性模量。在应力-变形曲线图上,取弹性直线段上 J、K 两点(点距应尽可能长)读出对应的力 F_J 、 F_K ,变形 ΔL_J 、 ΔL_K (见图 11)。压缩模量按式(8)计算:

$$E_c = \frac{(F_K - F_J) \cdot L_0}{(\Delta L_K - \Delta L_J) \cdot S_0} \dots\dots\dots (8)$$

式中:

- F_K ——力-变形曲线上 K 点的力,单位为牛(N);
- F_J ——力-变形曲线上 J 点的力,单位为牛(N);
- L_0 ——试样原始标距,单位为毫米(mm);
- ΔL_K ——力-变形曲线上 K 点的变形量,单位为毫米(mm);
- ΔL_J ——力-变形曲线上 J 点的变形量,单位为毫米(mm);
- S_0 ——试样原始横截面积,单位为平方毫米(mm^2)。

如材料无明显的弹性直线段,在无其他规定时,则按 9.3.2 方法处理。

10 性能测定结果数值的修约

试验结果值应按照相关产品标准的要求进行修约。如未规定具体要求,应按照如下要求进行修约:

- a) 弹性模量测定结果保留 3 位有效数字,修约的方法按照 GB/T 8170 进行。
- b) 强度性能修约至 1 MPa。

11 试验结果处理

11.1 出现下列情况之一时,试验结果无效,应重做同样数量试样的试验:

- a) 试样未达到试验目的时发生屈曲;

订购号: 0100201102070589 防伪编号: 2020-1102-0412-4492-8921 购买单位: 北京中培质联

- b) 试样未达到试验目的时,端部局部压坏以及试样在凸耳部分或标距外断裂;
- c) 试验过程中试验仪器设备发生故障,影响了试验结果。

11.2 试样上出现冶金缺陷(如分层、气泡、夹渣、缩孔等),应在试验记录及报告中注明。


12 试验报告

试验报告包括以下内容:

- a) 本标准编号;
- b) 试样标识;
- c) 材料名称、牌号;
- d) 试样的取样方向和位置;
- e) 试样形状和尺寸;
- f) 试验装置和润滑剂;
- g) 试验机型号和规格;
- h) 试验速度和控制方式;
- i) 试验结果;
- j) 试验过程中发生的可能影响试验结果的异常情况。

北京中培质联 专用

北京中培质联 专用

 **版权声明**

中国标准在线服务网(www.spc.org.cn)是中国标准出版社委托北京标科网络技术有限公司负责运营销售正版标准资源的网络服务平台,本网站所有标准资源均已获得国内外相关版权方的合法授权。未经授权,严禁任何单位、组织及个人对标准文本进行复制、发行、销售、传播和翻译出版等违法行为。版权所有,违者必究!

中国标准在线服务网
<http://www.spc.org.cn>

标准号: GB/T 7314-2017
购买者: 北京中培质联
订单号: 0100201102070589
防伪号: 2020-1102-0412-4492-8921
时 间: 2020-11-02
定 价: 28元



GB/T 7314-2017

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
金属材料 室温压缩试验方法
GB/T 7314—2017

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2017年3月第一版

*

书号: 155066·1-55681

版权专有 侵权必究