



中华人民共和国国家标准

GB/T 3810.2—2016
代替 GB/T 3810.2—2006

陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验

Test methods of ceramic tiles—Part 2: Determination of dimensions and
surface quality

(ISO 10545-2:1995, Ceramic tiles—Part 2: Determination of
dimensions and surface quality, MOD)

2016-04-25 发布

2017-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

订单号: 0100180822025351 防伪编号: 2018-0822-0107-3789-9089 购买单位: 北京中培质联

北京中培质联 专用

前 言

GB/T 3810《陶瓷砖试验方法》分为 16 个部分：

- 第 1 部分：抽样和接收条件；
- 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验；
- 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定；
- 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定；
- 第 5 部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性；
- 第 6 部分：无釉砖耐磨深度的测定；
- 第 7 部分：有釉砖表面耐磨性的测定；
- 第 8 部分：线性热膨胀的测定；
- 第 9 部分：抗热震性的测定；
- 第 10 部分：湿膨胀的测定；
- 第 11 部分：有釉砖抗釉裂性的测定；
- 第 12 部分：抗冻性的测定；
- 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定；
- 第 14 部分：耐污染性的测定；
- 第 15 部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定；
- 第 16 部分：小色差的测定。

本部分为 GB/T 3810 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 GB/T 3810.2—2006《陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验》。与 GB/T 3810.2—2006 相比主要变化如下：

- 修改了范围(见第 1 章,2006 版的第 1 章)；
- 增加了术语和定义(见第 2 章)；
- 修改了边直度的计算公式(见 2.1,2006 版的 4.1.1)；
- 修改了直角度的计算公式(见 2.2,2006 版的 5.1.1)；
- 修改了尺寸偏差的表示方法(见 3.5、5.4、6.4,2006 版的 2.5、4.5、5.5)；
- 修改了“釉裂”的定义(见 2.8,2006 版的 8.1.2)；
- 修改了“磕碰”的定义(见 2.16,2006 版的 8.1.10)；
- 增加了“抛痕”的定义(见 2.20)；
- 修改了部分产品的尺寸测量方法(见第 7 章、第 8 章,2006 版的第 7 章)。

本部分使用重新起草法修改采用 ISO 10545-2:1995《陶瓷砖 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验》(英文版)。

本部分与 ISO 10545-2:1995 的主要差异如下：

- 标准名称修改为《陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验》；
- 增加了术语和定义(见第 2 章)；
- 纳入了 1997 年出版的技术勘误 10545-2:1995/Cor.1:1997 的内容,把原文中的术语“6.1.2 边弯曲度”用“6.1.2 中心弯曲度”代替、“6.1.3 中心弯曲度”用“6.1.2 边弯曲度”代替(见 2.4、2.5)；
- 增加了“抛痕”的定义(见 2.20)；

GB/T 3810.2—2016

——增加了“上凸和下凹的测量”(见第 8 章)；

——增加了“对边长度差和对角线长度差的测量”(见第 9 章)。

本部分由中国建筑材料联合会提出。

本部分由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC 249)归口。

本部分起草单位：咸阳陶瓷研究设计院、杭州诺贝尔集团有限公司、广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司、广东东陶陶瓷有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、工业和信息化部建筑卫生陶瓷及卫浴产品质量控制技术评价实验室。

本部分主要起草人：段先湖、王博、李莹、张旗康、谭铝光、金国庭。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11948—1989；

——GB/T 3810.2—1999、GB/T 3810.2—2006。

陶瓷砖试验方法

第 2 部分：尺寸和表面质量的检验

1 范围

GB/T 3810 的本部分规定了对陶瓷砖的尺寸(长度、宽度、厚度、边直度、直角度、表面平整度)和表面质量的检验方法。

间隔凸缘、釉泡及其他的边部不规则缺陷如果在砖铺贴后是隐藏在灰缝内的,则在测量长度、宽度、边直度和直角度时可以忽略不计。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

边直度 straightness of sides

在砖的平面内,边的中央偏离直线的偏差。


这种测量只适用于砖的直边,见图 1,结果用百分数表示,见式(1):

$$\text{边直度} = \frac{C}{L} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

C —— 测量边的中央偏离直线的偏差,单位为毫米(mm);

L —— 测量边长度,单位为毫米(mm)。



$$\text{边直度} = \frac{C}{L}$$

图 1 边直度

2.2

直角度 deviation from rectangularity

将砖的一个角紧靠着放在用标准板校正过的直角上,见图 2,该角与标准直角的偏差。

直角度用百分数表示,见式(2):

$$\text{直角度} = \frac{\delta}{L} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中:

δ ——在距角点 5 mm 处测得的砖的测量边与标准板相应边的偏差值,单位为毫米(mm);

L ——砖对应边的长度,单位为毫米(mm)。




图2 直角度

2.3

表面平整度 surface flatness


由砖的表面上 3 点的测量值来定义。有凸纹浮雕的砖,如果表面无法测量,可能时应在其背面测量。

2.4

中心弯曲度 centre curvature

砖面的中心点偏离由 4 个角点中的 3 点所确定的平面的距离(见图 3)。

工作尺寸



注: 中心弯曲度 = $\frac{\Delta C}{D}$ 。


图3 中心弯曲度

2.5

边弯曲度 edge curvature

砖的一条边的中点偏离由 4 个角点中的 3 点所确定的平面的距离(见图 4)。

订购号: 0100180822025351 防伪编号: 2018-0822-0107-3789-9089 购买单位: 北京中培质联




注：边弯曲度 = $\frac{\Delta S}{L}$ 。

图4 边弯曲度

2.6

翘曲度 warpage

由砖的3个角点确定一个平面，第四角点偏离该平面的距离(见图5)。



注：翘曲度 = $\frac{\Delta W}{D}$ 。

图5 翘曲度

2.7

裂纹 cracks

在砖的表面、背面或两面可见的裂纹。

2.8

釉裂 crazing

仅在釉层上出现微细裂纹，坯体并未开裂。

2.9

缺釉 dry spots

施釉砖釉面局部无釉。

2.10

不平整 unevenness

在砖或釉面上非人为的凹陷。

2.11

针孔 pin hole

施釉砖表面的如针状的小孔。

2.12

桔釉 glaze devitrification

釉面有明显可见的非人为结晶，光泽较差。

北京中培质联 专用

2.13

斑点 specks or spots

砖的表面有明显可见的非人为异色点。

2.14

釉下缺陷 underglaze fault

被釉面覆盖的明显缺点。

2.15

装饰缺陷 decorating fault

在装饰方面的明显缺点。

注：为了判别是允许的人为装饰效果还是缺陷，可参考产品标准的有关条款。但裂纹、掉边和掉角是缺陷。

2.16

磕碰 chip

产品因碰击致使局部残缺。

2.17

釉泡 blister

表面的小气泡或烧结时释放气体后的破口泡。

2.18

毛边 rough edge

砖的边缘有非人为的不平整。

2.19

釉缕 welt

沿砖边有明显的釉堆集成的隆起。

2.20

抛痕 polishing scratches

产品抛光时抛光面产生的模具擦划痕迹。

3 长度和宽度的测量

3.1 仪器

游标卡尺或其他适合测量长度的仪器。

3.2 试样

每种类型取 10 块整砖进行测量。

3.3 步骤

在离砖角点 5 mm 处测量砖的每条边，测量值精确到 0.1 mm。

3.4 结果表示

正方形砖的平均尺寸是 4 条边测量值的平均值。试样的平均尺寸是 40 次测量值的平均值。

长方形砖尺寸以对边两次测量值的平均值作为相应的平均尺寸，试样长度和宽度的平均尺寸分别为 20 次测量值的平均值。

3.5 试验报告

试验报告应包含以下内容：

- a) 依据 GB/T 3810 的本部分；
- b) 试样的描述；
- c) 长度和宽度的全部测量值；
- d) 正方形砖每块试样边长的平均值,长方形砖每块试样长度和宽度的平均值；
- e) 正方形砖 10 块试样边长的平均值,长方形砖 10 块试样长度和宽度的平均值；
- f) 以百分数或毫米表示的每块砖(2 或 4 条边)尺寸的平均值相对于工作尺寸的偏差；
- g) 以百分数或毫米表示的每块砖(2 或 4 条边)尺寸的平均值相对于 10 块试样(20 或 40 条边)尺寸的平均值的偏差。

4 厚度的测量

4.1 仪器

测头直径为 5 mm~10 mm 的螺旋测微器或其他合适的仪器。

4.2 试样

每种类型取 10 块整砖进行测量。

4.3 步骤

对表面平整的砖,在砖面上画两条对角线,测量 4 条线段每段上最厚的点,每块试样测量 4 点,测量值精确到 0.1 mm。

对表面不平整的砖,垂直于一边在砖面上画 4 条直线,4 条直线距砖边的距离分别为边长的 0.125 倍、0.375 倍、0.625 倍和 0.875 倍,在每条直线上的最厚处测量厚度。

4.4 结果表示

对每块砖以 4 次测量值的平均值作为单块砖的平均厚度。试样的平均厚度是 40 次测量值的平均值。

4.5 试验报告

试验报告应包含以下内容：

- a) 依据 GB/T 3810 的本部分；
- b) 试样的描述；
- c) 厚度的全部测量值；
- d) 每块砖的平均厚度；
- e) 每块砖的平均厚度与砖厚度工作尺寸的偏差,用百分数或毫米表示(视产品标准需要而定)。

5 边直度的测量

5.1 仪器

5.1.1 图 6 所示的仪器或其他合适的仪器,其中分度表(D_F)用于测量边直度。

5.1.2 标准板,有精确的尺寸和平直的边。




图6 测量边直度、直角度和平整度的仪器

5.2 试样

每种类型取 10 块整砖进行测量。

5.3 步骤

选择尺寸合适的仪器(5.1.1),当砖放在仪器的支承销(S_A, S_B, S_C)上时,使定位销(I_A, I_B, I_C)离被测边每一角点的距离为 5 mm(见图 6)。

将合适的标准板(5.1.2)准确地置于仪器的测量位置上,调整分度表的读数至合适的初始值。

取出标准板,将砖的正面恰当的放在仪器的定位销上,记录边中央处的分度表读数。如果是正方形砖,转动砖的位置得到 4 次测量值。每块砖都重复上述步骤。如果是长方形砖,分别使用合适尺寸的仪器来测量其长边和宽边的边直度。测量值精确到 0.1 mm。

5.4 试验报告

试验报告应包含以下内容:

- 依据 GB/T 3810 的本部分;
- 试样的描述;
- 所有边直度的测量值;
- 对于相应工作尺寸的最大直线偏差,以百分数或毫米表示。

6 直角度的测量

6.1 仪器

6.1.1 图 6 所示的仪器或其他合适的仪器,其中分度表(D_A)用于测量直角度。

6.1.2 标准板,有精确的尺寸和平直的边。

6.2 试样

每种类型取 10 块整砖进行测量。

6.3 步骤

选择尺寸合适的仪器(6.1.1),当砖放在仪器的支承销(S_A, S_B, S_C)上时,使定位销(I_A, I_B, I_C)离被测边每一角点的距离为 5 mm(见图 6)。分度表(D_A)的测杆也应在离被测边的一个角点 5 mm 处(见图 6)。

将合适的标准板(6.1.2)准确地置于仪器的测量位置上,调整分度表的读数至合适的初始值。

取出标准板,将砖的正面恰当的放在仪器的定位销上,记录离角点 5 mm 处分度表读数。如果是正方形砖,转动砖的位置得到 4 次测量值。每块砖都重复上述步骤。如果是长方形砖,分别使用合适尺寸的仪器来测量其长边和宽边的直角度。测量值精确到 0.1 mm。

6.4 试验报告

试验报告应包含以下内容:

- a) 依据 GB/T 3810 的本部分;
- b) 试样的描述;
- c) 所有直角度的测量值;
- d) 对于相应工作尺寸偏离直角的最大偏差,以百分数或毫米表示。

7 平整度的测量

7.1 仪器

7.1.1 图 6 所示的仪器或其他合适的仪器。测量表面平滑的砖,采用直径为 5 mm 的支撑销(S_A, S_B, S_C)。对其他表面的砖,为得到有意义的结果,应采用其他合适的支撑销。

7.1.2 使用一块理想平整的金属或玻璃标准板,其厚度至少为 10 mm。用于 7.1.1 中所述的仪器上。

7.2 试样

每种类型取 10 块整砖进行测量。

7.3 步骤

选择尺寸合适的仪器(见 7.1.1),将相应的标准板准确的放在 3 个定位支承销(S_A, S_B, S_C)上,每个支撑销的中心到砖边的距离为 10 mm,外部的两个分度表(D_E, D_C)到砖边的距离也为 10 mm。

调节 3 个分度表(D_D, D_E, D_C)的读数至合适的初始值(见图 6)。

取出标准板,将砖的釉面或合适的正面朝下置于仪器上,记录 3 个分度表的读数。如果是正方形砖,转动试样,每块试样得到 4 个测量值,每块砖重复上述步骤。如果是长方形砖,分别使用合适尺寸的仪器来测量。记录每块砖最大的中心弯曲度(D_D)、边弯曲度(D_E)和翘曲度(D_C),测量值精确到 0.1 mm。

7.4 结果表示

中心弯曲度以与对角线长的百分数表示。

边弯曲度以百分数表示。

长方形砖以与长度和宽度的百分数表示。

正方形砖以与边长的百分数表示。

翘曲度以与对角线长的百分数表示。有间隔凸缘的砖检验时用毫米表示。

7.5 试验报告

试验报告应包含以下内容：

- a) 依据 GB/T 3810 的本部分；
- b) 试样的描述；
- c) 中心弯曲度的全部测量值；
- d) 边弯曲度的全部测量值；
- e) 翘曲度的全部测量值；
- f) 相应于由工作尺寸算出的对角线长的最大中心弯曲度，用百分数或毫米表示（视产品标准要求而定）；
- g) 相应于工作尺寸的最大边弯曲度，用百分数或毫米表示（视产品标准要求而定）；
- h) 相应于工作尺寸算出的对角线长的最大翘曲度，用百分数或毫米表示（视产品标准要求而定）。

8 上凸和下凹的测量

将砖正面朝上，在砖的对角线两点处各放置一个相同厚度的平块，将钢直尺立于平块上，测量对角线的中点与钢直尺间的最大间隙，该间隙与平块的厚度差即为偏差实际值，用由工作尺寸算出的对角线长的百分数或毫米表示。

9 对边长度差和对角线长度差的测量

将砖正面朝上，用最小刻度不大于 0.5 mm 钢直尺、游标卡尺或其他合适的量具分别量取两对边长度和两对角线长度，计算两对边长度差和两对角线长度差。

10 表面缺陷和人为效果

10.1 仪器

10.1.1 色温为 6 000 K~6 500 K 的荧光灯。

10.1.2 1 m 长的直尺或其他合适测量距离的器具。

10.1.3 照度计

10.2 试样

对于边长小于 600 mm 的砖，每种类型至少取 30 块整砖进行检验，且面积不小于 1 m²；对于边长不小于 600 mm 的砖，每种类型至少取 10 块整砖进行检验，且面积不小于 1 m²。

10.3 步骤

将砖的正面表面用照度为 300 lx 的灯光均匀照射，检查被检表面的中心部分和每个角上的照度。在垂直距离为 1 m 处用肉眼观察被检砖组表面的可见缺陷（平时戴眼镜者可戴上眼镜）。

检验的准备和检验不应是同一个人。
砖表面的人为装饰效果不能算作缺陷。

10.4 结果表示

表面质量以表面无可见缺陷砖的百分数表示。

10.5 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- a) 依据 GB/T 3810 的本部分；
- b) 试样的描述；
- c) 检验用砖的数量；
- d) 所使用的评价标准；
- e) 表面无可见缺陷砖的百分数。

北京中培质联 专用

订单号: 0100180822025351 防伪编号: 2018-0822-0107-3789-9089 购买单位: 北京中培质联

北京中培质联 专用


北京中培质联 专用

 **版权声明**

中国标准在线服务网(www.spc.org.cn)是中国质检出版社委托北京标科网络技术有限公司负责运营销售正版标准资源的网络服务平台,本网站所有标准资源均已获得国内外相关版权方的合法授权。未经授权,严禁任何单位、组织及个人对标准文本进行复制、发行、销售、传播和翻译出版等违法行为。版权所有,违者必究!

中国标准在线服务网
<http://www.spc.org.cn>

标准号: GB/T 3810.2-2016
购买者: 北京中培质联
订单号: 0100180822025351
防伪号: 2018-0822-0107-3789-9089
时 间: 2018-08-22
定 价: 24元



GB/T 3810.2-2016

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
陶 瓷 砖 试 验 方 法
第 2 部 分 : 尺 寸 和 表 面 质 量 的 检 验

GB/T 3810.2—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2016年5月第一版

*

书号: 155066·1-54411

版权专有 侵权必究